Most Industrieprodukte
Waldweg 11
85461 Grünbach
Tel.: 08122/999836-0
Fax: 08122/999836-6
info@most-industrieprodukte.de
www.most-industrieprodukte.de

Hilfestellung zur Verklebung von verschiedenen Materialien.

Grundsätzlich empfehlen wir zur Vorbehandlung vor einer Verklebung oder Beschichtung die Beflammung der Oberfläche mit unserem Vorbehandlungsgas (Art.90049 oder 90042). Dies ist bei Kunststoff, Metall, Glas oder Keramik möglich. Ausnahmen sind nur Holz, Stoff, Papier oder andere fasrige Oberflächen. Durch die Beflammung sparen sie sich jeglichen Primer. Wenn ihre Verklebungsstärke nicht ausreicht, empfehlen wir ihnen den Primer (Art.50024) zur Anwendung auf Kunststoffoberflächen.

Sollten sie Fragen haben, melden sie sich bitte bei uns.
Für eilige Fragen melden sie bitte unter 0177/2317902.

1. Methapower milchig/schwarz 1:1/1.10 - 28-490ml
2. Methapower Struktur 150ml
3. Methapower transparent 50ml
4. Methapower transparent glasklar 50ml
5. Perfekt most PUR 1+5 50ml
6. Polymix offene Zeiten versch. Shorehärten 50ml/178ml
7. Pliogrip 30Sek, 1,5min, 3,5min 50ml
8. Superfix entspannt hoch/niedrigviskos 25 Gr.
9. Superfix 2K flex 10Gr.
10. Polybond Klebstoff flexibel weiß/grau/schwarz 310ml/600ml

Stahl, Alu	1/2/10	1/2/10	1/2/10	1/2/10	1/2/10 Fl	1/2/10 Fl	/	7/8/10	1/2/10	1/2/10	10	1-10
Zink, verzinkte Metalle		1/2/3/4/ 5/6/7/10	1/2/3/4/ 5/6/7/10	1-10 7/8 FL	1-9 Fl 10	1-9 Fl 10	/	7/8/10	1-10	1/2/3/4/ 5/6/7/10	1/2/10	1/2/10
GFK, GFE, SMC, warm ausgehärtete Verbundwerkstoffe			1-10	1-10	1-10	1-9 Fl 10	/	5-10	8+10	1-10	1-10	1-10
ABS, PVC				1-10	1-10	1-10	/	1-10	8+10	1-10	1-10	1-10
Acryl, Polycarbonat					3/4/8/9	3/4/8/9	/	3/4/8/9	8/9/10	3/4/8/9	3/4/8/ 9/10	3/4/8/ 9/10
Polyamid						1-10	/	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Polyolefine, (PE, PP)							/	/	/	/	/	/
Polyurethanschaum, Polystyrolschaum							/	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
Gummi							/		8/10	8/10	8/10	8/10
Glas, Quarz, Edelsteine							/			1-10	1-10	1-10
Keramik							/				1-10	1-10
Holz							/					1-10

	Stahl, Alu	Zink, verzinkte Metalle	GFK, GFE, SMC, warm ausgehärtete Verbundwerkstoffe	ABS, PVC	Acryl, Polycarbonat	Polyamid	Polyolefine, (PE, PP)	Polyurethanschaum, Polystyrolschaum	Gummi	Glas, Quarz, Edelsteine	Keramik	Holz
Stahl, Alu												
Zink, verzinkte Metalle												
GFK, GFE, SMC, warm ausgehärtete Verbundwerkstoffe												
ABS, PVC												
Acryl, Polycarbonat												
Polyamid												
Polyolefine, (PE, PP)												
Polyurethanschaum, Polystyrolschaum												
Gummi												
Glas, Quarz, Edelsteine												
Keramik												
Holz												

P

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verarbeitungszeit:	3Min./ 30 Min.	6-10 Min.	2-7 Min.	5-7 Min.	30 Sek- 5 Min.	30 Sek./ 1 Std.	30 Sek./ 3,5 Min.	-5 Sek.	5-6 Min.	-7 Min
Handfest:	15min- 60 Minuten	12-17min	20min	30min	1-15min	1-2mi-n 30 Minute	2,5min 15 Minute	5-120 Sek	-120 Sek.	3-4mm/ 24 Std.
Schleifbar:	30min 1 Std.	1Std.	60min	1 Std.	20min- 40 Minuten	20min 2 Std.	5min 30 Minuten	1 Std.	1 Std.	
Temperaturbeständigkeit:	- 55°C bis +140°C	- 40°C bis +149°C	- 50°C bis +150°C	- 30°C bis +120°C	- 40°C bis +140°C	- 40°C bis +140°C	- 30°C bis +120°C	- 50°C bis +80°C	- 20°C bis +80°C	- 40°C bis +90°C
Shore Härte:	60D-70D	D	55D	45-55D	60D-70D	50A-80D	60D-70D	D	D	40 A
Mischungsverhältnis	1:1/ 1:10	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1K
Chemische Beständigkeit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Methapower milchig/schwarz 1:1/1.10	**Methapower Strukturr**	**Methapower transparent**	**Methapower transparent glasklar**	**Perfekt most PUR 1+5**	**Polymix offene Zeiten versch. Shorehärten**	**Pliogrip 30Sek, 1,5min, 3,5min**	**Superfix entspannt hoch/niedrigviskos**	**Superfix 2K flex**	**Polybond Klebstoff flexibel weiß/grau/schwarz**
Stahl, Alu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zink, verzinkte Metalle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GFK, GFE, SMC, warm ausgehärtete Verbundwerkstoffe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS, PVC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Acryl, Polycarbonat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Polyamid	P	P	P	P	P	P	P	■	■	■
Polyolefine, (PE, PP)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Polyurethanschaum, Polystyrolschaum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gummi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas, Quarz, Edelsteine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keramik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Sehr gut geeignet
■ Gut geeignet
■ schlecht geeignet
■ Nicht geeignet
P Nur mit Primer geeignet